

PHS Hermetyczna Płynna Membrana

PHS Hermetyczna Płynna Membrana to wolny od lotnych związków organicznych VOC, elastyczny, wzmocniony włóknem polimer. Zapewnia unikalne i zrównoważone rozwiązanie dla szczelnych połączeń konstrukcyjnych zarówno w nowych budynkach, jak i modernizacjach. Nasza Płynna Membrana jest nakładana pędzlem, aby zapewnić nieprzerwane hermetyczne i paroprzepuszczalne uszczelnienie wokół przejść, bruzd, połączeń od podłogi do ściany, połączeń od ściany do sufitu i połączeń dachowych.

Membrana tworzy nieprzerwaną i nieprzerwane uszczelnienie pęknięć i szczelin. Ponieważ uszczelnienie doskonale dopasowuje się do konturów podłoża - w połączeniu z wysoką elastycznością i doskonałą przyczepnością, połączenia pozostają szczelne przez długi okres czasu. Jest to szybkie, elastyczne i trwałe rozwiązanie dla wszystkich szczelnych połączeń.



Właściwości

- Hermetyczna i paroizolacyjna.
- Wzmocniony włóknem, dlatego nadaje się do mostkowania pęknięć do 2 mm.
- Pozostaje elastyczny po utwardzeniu i bardzo trwały.
- Tworzy bezszwową membranę.
- Bardzo dobra przyczepność do wielu porowatych materiałów.
- Dobra przyczepność na lekko wilgotnych podłożach.
- Dobra przyczepność na lekko zapyłonych podłożach.
- Może być malowane, otynkowane lub klejone po wysuszeniu.

Aplikacja

- Produkt jest gotowy do użycia; przed tym wymieszać mikserem ręcznym. Nie rozcieńczać wodą ani rozpuszczalnikami.
- Nakładać pędzlem w dwóch warstwach, przy całkowitym zużyciu (orientacyjnym) 0,8–1 kg / m².
- Czas schnięcia może się różnić i zależy od lokalnych warunków i stanu podłoża. Orientacyjny: 24–48 godz.

Dane Techniczne

Kolor	Niebieski (mokry), Czarny (suchy)	
Baza	Wzmocniony włóknem polimer	
Temperatura Aplikacji	+5°C do +45°C	
Temperatura Przechowywania	+5°C do +20°C	
Opakowanie	5Kg	
Wartość Sd	>10	
Gęstość	1.15kg / litr	
Paroprzepuszczalność	Współczynnik u-value 10241	
Wydłużenie	>230%	EN12311-1
Odporność na parowanie	76584	EN12572
Przyczepność do betonu	1.9N/mm ²	ISO 4624